

gamma **FILAR**®

Zn1/mat.50	FILAR® 400	resistenza a trazione 400 N/mm ²	allungamento 20%
Zn3/s.o.25	FILAR® CLASSIC	resistenza a trazione 500 N/mm ²	allungamento 18%
Zn3+AL/s.o.25	FILAR® AL 500	resistenza a trazione 500 N/mm ²	allungamento 18%
Zn1/s.o.25	FILAR® 800	resistenza a trazione 800 N/mm ²	allungamento 5%
Zn3+AL/s.o.25	FILAR® AL 900	resistenza a trazione 900 N/mm ²	allungamento 8%
Zn2+AL/s.o.25	FILAR® AL 900 ECO	resistenza a trazione 900 N/mm ²	allungamento 8%
Zn4/bob.25	FILAR HR®	resistenza a trazione 950 N/mm ²	allungamento 3%
Zn3+AL/bob.25	FILAR® AL 1500	resistenza a trazione 1.500 N/mm ²	allungamento 3%
Zn1+PVC/s.o.	FILAR® RP	resistenza a trazione 750 N/mm ²	allungamento 3%
Zn4/mat.25	FILAR HR® onde	resistenza a trazione 950 N/mm ²	allungamento 5% *
Zn3+AL/mat.25	FILAR® AL 1500 onde	resistenza a trazione 1.500 N/mm ²	allungamento 5% *

LEGENDA

Zn1 80g/m² massa media del rivestimento di Zinco 99,999 (variabile in funzione del diametro)

Zn3 300g/m² massa media del rivestimento di Zinco 99,999 (variabile in funzione del diametro)

Zn4 400g/m² massa media del rivestimento di Zinco 99,999 (variabile in funzione del diametro)

Zn3+AL 300g/m² massa media del rivestimento di Zn+Al5% (variabile in funzione del diametro)

Zn2+AL 130g/m² massa media del rivestimento di Zn+Al5% (variabile in funzione del diametro)

Zn1+PVC 80g/m² massa media del rivestimento di Zinco +PVC (variabile in funzione del diametro)

* misurato prima dell'ondulazione



Forte!

MAZZOLENI
TRAFILERIE BERGAMASCHE



mat.50
Matassa tradizionali di 50 kg



s.o.25
Matasse spire ordinate di 25 kg



bob.25
Bobine con rocchetto metallico di 25 kg netto



Pallet di 900 kg



Matasse assiemate di 500 kg



Bobine in legno di 200 o 400 kg

Confezioni diverse disponibili su richiesta



MAZZOLENI
TRAFILERIE BERGAMASCHE